

FICHA DE REPARAÇÃO DE POSTES - NÍVEL I

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Foto 1 - Identificação da zona danificada do Poste



Foto 2 - Salpicar com água o local de reparação



Foto 3 - Aplicação de massa fina



Foto 4 - Afagamento



Foto 5 - Acabamento final



Foto 6 - Poste após intervenção

No local em que o poste estiver lascado / danificado, retira-se o betão que estiver solto e salpica-se com água.


Aplicação de **betão fino: composição** - betão fino = 2 de areia fina para 1 de cimento.

Esta camada é para dar à reparação um acabamento semelhante ao poste.

Como se trata de uma mistura rica e para não secar de imediato devem tapar a área de forma a que a zona de reparação fique humedecida.

Nota 1: Sempre que possível devem ser utilizados os mesmos agregados e cimento (CEM II 42,5 R) do fabrico de poste.

Nota 2: A reparação supra pode ser efectuada com os postes em serviço evitando-se a sua substituição.

CÓDIGO FTR 001	VERSÃO - DATA 00 - 20/02/2012	ELABORADO POR M.J. Romana	VERIFICADO POR	APROVADO POR 	PÁGINA
----------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------	---	--------